

品 名		検査項目	厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ (m)	表面	色	可塑剤 (PHR)	硬度 (A/10)	引張強さ (N/cm)		伸 び (%)		直角引裂強さ (N/cm)		脆化 温度 (℃)	備 考
										タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ヒシビニガ®一般透明	XT-103	0.8	91.5	10	艶	透明	49	84	2450	2250	330	370	620	560	-28	一般透明	
		1.0	91.5						2300	2100	340	380	680	620			
		1.5	137						2150	2050	360	380	670	620			
		2.0	183						2100	2050	370	370	690	680			
	XT-101	3.0	91.5	10	艶	透明	55	80	1800	1800	390	410	610	590	-31		
			183	5													
		5.0	91.5						1650	1600	370	390	620	600			
	ヒシビニガ®デスクマット用	XT-024	2.0	91.5	10	艶	グリーン	45	85	2150	2050	370	390	690	660		-14
ヒシビニガ®帯電防止タイプ	XT-013	1.0	91.5	10	艶	透明	49	84	2350	2200	360	390	600	560	-28	帯電防止	
		2.0							2050	2000	370	400	690	660			
	XT-045	0.8	183	10	艶	透明	42	90	2700	2550	310	330	790	730	-10	帯電防止/防炎 ※1 A1210200	
	XT-055	1.0	91.5	12	艶	透明	51	82	2350	2200	340	370	560	530	-10	帯電防止/防炎 ※1 A1150079 ET080051 帯電防止/防炎 ※1 A1150080 ET080052	
		2.0	137 200						2000	1950	370	390	590	530			
	XT-102	1.0	137 200	12	艶	透明	55	80	2050	2000	380	400	510	500	-31	帯電防止/耐候	
		2.0	137						1800	1850	400	420	550	560			
	参考試験方法		JIS K 6250							JIS K 6253	JIS K 6251				JIS K 6252		

◎防炎とは自己消火性を有する難燃素材で(公財)日本防炎協会・消防庁の承認を得たものです。

◎耐候性促進試験の結果、弊社が定めた外観変化の度合いを満たすものを耐候グレードとしております。

※物性値は弊社測定値で、保証値ではありません。

※1 防炎性能試験番号

品 名		検査項目	厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ (m)	表面	色	可塑性 (PHR)	硬度 (A)	引張強さ (N/crf)		伸 び (%)		直角引裂強さ (N/cm)		脆化 温度 (℃)	備 考
										タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ヒシビニガ®一般色物	XM-108	1.0	100	10	艶	ブラック	56	79	2000	1800	330	360	530	490	-31	色物	
		1.5							1850	1700	360	380	580	540			
		2.0							1850	1700	370	380	570	540			
		3.0							1700	1600	390	390	580	560			
		5.0							1550	1500	360	390	580	560			
		1.0	100	10	艶	グレー			2000	1750	350	360	530	520			
		2.0							1800	1700	370	370	570	550			
		3.0							1750	1600	390	380	560	530			
		5.0							1550	1500	360	380	620	590			
		1.0							1850	1700	330	380	540	490			
		2.0	100	10	艶	ホワイト			1800	1650	370	380	560	560			
		3.0							1750	1700	380	390	600	580			
ヒシブレン®超軟質	XS-004	1.0	100	10	艶	透明	94	62	1500	1750	400	510	330	320	-47	耐寒	
		2.0							1350	1500	430	520	320	320			
		3.0							1350	1550	440	540	340	350			
	XS-051	1.0	100	10	艶	ブラック	89	64	1550	1650	350	470	370	360	-45	耐寒/耐磨耗	
		2.0							1400	1550	410	480	350	350			
		3.0							1400	1450	430	480	360	350			
		5.0							1250	1350	380	480	340	330			
		参考試験方法							JIS K 6250	JIS K 6253							JIS K 6251

※物性値は弊社測定値で、保証値ではありません。