

品 名		検査項目	厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ (m)	表面	色	可塑性 (PHR)	硬度 (A/10)	引張強さ (N/cm)		伸 び (%)		直角引裂強さ (N/cm)		脆化 温度 (℃)	備 考
										タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ヒシビニガ®一般透明	XT-103	0.8	91.5	10	艶	透明	49	84	2450	2250	330	370	620	560	-28	一般透明	
		1.0	91.5						2300	2100	340	380	680	620			
		1.5	137						2150	2050	360	380	670	620			
		2.0	183						2100	2050	370	370	690	680			
	XT-101	3.0	91.5	10	艶	透明	55	80	1800	1800	390	410	610	590	-31		
			183	5					1650	1600	370	390	620	600			
		5.0	91.5														
ヒシビニガ®デスクマット用	XT-024	2.0	91.5	10	艶	グリーン	45	85	2150	2050	370	390	690	660	-14	非転写/練込	
ヒシビニガ®帯電防止タイプ	XT-013	1.0	91.5	10	艶	透明	49	84	2350	2200	360	390	600	560	-28	帯電防止	
		2.0							2050	2000	370	400	690	660			
	XT-045	0.8	183	10	艶	透明	42	90	2700	2550	310	330	790	730	-10	帯電防止/防炎 ※1 A1210200	
	XT-055	1.0	91.5	12	艶	透明	51	82	2350	2200	340	370	560	530	-10	帯電防止/防炎 ※1 A1150079 ET080051	
		2.0	137 200						2000	1950	370	390	590	530			
	XT-102	1.0	137 200	12	艶	透明	55	80	2050	2000	380	400	510	500	-31	帯電防止/耐候	
		2.0	137						1800	1850	400	420	550	560			
	参考試験方法		JIS K 6250							JIS K 6253	JIS K 6251			JIS K 6252			

◎防炎とは自己消火性を有する難燃素材で(公財)日本防炎協会・消防庁の承認を得たものです。

◎耐候性促進試験の結果、弊社が定めた外観変化の度合いを満たすものを耐候グレードとしております。

※物性値は弊社測定値で、保証値ではありません。

※1 防炎性能試験番号